



REV\_02/10



# aplica Obturador

Mortero obturador de vías de agua de fraguado instantáneo

info+

- Tapa vías de agua
- Fraguado instantáneo
- Impermeabilizado

MORTEROS  
ESPECIALES

## DESCRIPCIÓN

Mortero monocomponente de fraguado ultrarrápido a base de cementos especiales, áridos silíceos y aditivos orgánicos.

## APLICACIONES

Taponamientos de vías de agua y corte de filtraciones, a través de fisuras o roturas. Fijaciones rápidas de marcos, patillas de anclaje, etc. Válido tanto en presión como en contrapresión. Válido para suelos, muros y techos.

## MODO DE EMPLEO



- 1 Añadir a tres partes de **aplica Obturador** una parte de agua y amasar manualmente con guantes de goma (ya que la velocidad de fraguado impide el amasado mecánico) hasta conseguir una masa homogénea.
- 2 Amasar solo el material que se va a utilizar.
- 3 Colocar el mortero inmediatamente después de su amasado, ya que su tiempo de fraguado es muy corto.
- 4 En vías de agua picar previamente la grieta hasta conseguir un hueco de una anchura y profundidad de 2 cm, para que el mortero pueda anclar correctamente.
- 5 Aplicar el mortero al notarse en éste el incremento de temperatura e introducirlo en la grieta y mantener la presión durante dos o tres minutos.
- 6 Una vez endurecido retirar el exceso de producto.
- 7 En el caso de encontrarnos con grandes presiones de agua, se deberá procurar no cerrar completamente la vía y dejar un drenaje final para eliminar presiones y permitir un fraguado adecuado del producto.
- 8 Para anclajes debe existir una holgura de 1,5 cm entre el taladro y la pieza que se va a anclar.

## CARACTERÍSTICAS

Fraguado instantáneo. Fácil mezclado. Impermeable. Exento de cloruros

## SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, sanos, libres de aceites, grasas, partes huecas o mal adheridas. Los elementos metálicos tales como las armaduras estarán libres de óxido. En tratamientos preventivos los soportes absorbentes se humedecerán hasta saturación evitando el encharcamiento.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C
- Este producto está listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Al ser un producto cementoso, se recomienda el uso de guantes de goma.
- Las herramientas y útiles se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo, si el producto endurece solo podrán ser eliminados por medios mecánicos.



MORTEROS ESPECIALES





# aplica Obturador

## PRESENTACIÓN

**aplica Obturador** se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 Kg en palets retractilados de 1.000 Kg (40 sacos) y en sacos de 5 kg en cajas de 5 sacos (25 Kg).

Conservación: 9 meses en su envase original cerrado desde la fecha de fabricación del productos en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	Aprox. 30%	Final de Fraguado*	< 3 minutos
Color	Mortero Gris	Densidad (Kg/l)	1,8 Kg/l
Inicio de Fraguado*	< 1 minuto	Granulometría	0 - 0,3 mm

\* Estos tiempos pueden alargarse a bajas temperatura y acortarse a altas temperaturas

## NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.

MORTEROS  
ESPECIALES



MORTEROS ESPECIALES

